

SON-2150

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In the Patent Application of

Jun MIURA et al.

Group Art Unit: To Be Assigned

Serial No. To Be Assigned

Examiner: To Be Assigned

Filed: June 27, 2001

For: TRANSFER FOIL, TRANSFER METHOD,
TRANSFER APPARATUS, FLAT CATHODE
RAY-TUBE, AND ITS MANUFACTURING METHOD

1033 U.S. PTO
09/891246
06/27/01

Handwritten signature and date:
6-10-22

CLAIM TO PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior applications filed in the following foreign country are hereby requested and the right of priority provided under 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japanese Patent Appl. No. P2001-050877 filed February 26, 2001

Japanese Patent Appl. No. P2001-050879 filed February 26, 2001

In support of this claim, filed herewith are certified copies of said original foreign applications.

Respectfully submitted,

Dated: June 27, 2001

Handwritten signature of Ronald P. Kananen

Ronald P. Kananen
Reg. No. 24,104

RADER, FISHMAN & GRAUER P.L.L.C.
1233 20TH Street, NW
Suite 501
Washington, DC 20036
202-955-3750-Phone
202-955-3751 - Fax
Customer No. 23353

501P0980 US00

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

11033 U.S. PTO
09/891246
06/27/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application:

2001年 2月26日

出 願 番 号
Application Number:

特願2001-050879


出 願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2001年 5月11日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3038450

【書類名】 特許願

【整理番号】 0100116502

【提出日】 平成13年 2月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01J 9/00

【発明者】

【住所又は居所】 福島県安達郡本宮町字樋ノ口 2 番地 ソニー福島株式会
社内

【氏名】 三浦 淳

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 古井 浩一

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100080883

【弁理士】

【氏名又は名称】 松隈 秀盛

【電話番号】 03-3343-5821

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012645

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9707386

特 2 0 0 1 - 0 5 0 8 7 9

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 転写方法及び転写装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱転写ローラの転写圧力を制御しながら、被転写体上に転写箔からの転写層を転写する

ことを特徴とする転写方法。

【請求項2】 前記熱転写ローラの転写圧力は、主押圧手段による押圧と、

前記主押圧手段の押圧力分布を制御する圧力制御手段とにより制御する

ことを特徴とする請求項1記載の転写方法。

【請求項3】 前記被転写体が少なくとも一方に立上り部を有し、前記熱転写ローラを立上り部側から他方に向かって移動して前記転写箔からの転写層を前記被転写体に転写する

ことを特徴とする請求項1又は2記載の転写方法。

【請求項4】 前記熱転写ローラに設けた切欠部の回転位置を検出し、

前記熱転写ローラの切欠部を前記被転写体の立上り部に対応させて、転写箔からの転写層の転写を開始する

ことを特徴とする請求項3記載の転写方法。

【請求項5】 被転写体の面に転写箔からの転写層を転写する転写装置であって

少なくとも熱転写ローラと、 前記熱転写ローラの転写圧力を制御する制御機能を有する押圧手段を備えて成る

ことを特徴とする転写装置。

【請求項6】 前記押圧手段は、熱転写ローラを押圧する主押圧手段と、

前記主押圧手段の押圧力分布を制御する圧力制御手段とから成り、

前記熱転写ローラを転写方向へ移動させる移動手段を有して成る

ことを特徴とする請求項5記載の転写装置。

【請求項7】 前記熱転写ローラの転写開始の回転位置に対応した表面に、軸方向に沿って切欠部が形成されて成る

ことを特徴とする請求項5又は6記載の転写装置。

【請求項 8】 転写開始時点での前記熱転写ローラの切欠部のうち該熱転写ローラの回転開始位置が、垂直線に対して所定角度傾いて設定されて成る

ことを特徴とする請求項 7 に記載の転写装置。

【請求項 9】 前記熱転写ローラの前記切欠部の回転位置を検出する検出装置が設けられ、

前記検出装置が、熱転写ローラの回転と連動して回転するように取付けられた検出板と、該検出板の回転位置を検出する検出手段とからなり、前記検出板の回転位置で前記熱転写ローラの転写開始時点の回転位置が検出されるようにして成る

ことを特徴とする請求項 7 または 8 記載の転写装置。

【請求項 10】 連続式転写箔を前記熱転写ローラの移動方向と逆方向に移送する

ことを特徴とする請求項 5、6、7、8 又は 9 記載の転写装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、湾曲面を有する被転写体に転写箔を均一に接着できる転写方法及び転写装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来より、扁平型陰極線管のスクリーンパネル内面に蛍光面を形成する方法として、スラリー塗布露光法、沈殿法、印刷法等が知られている。しかし、これらスラリー塗布露光法、沈殿法は、何れも工程が複雑で設備にコストがかかり、蛍光体の無駄が多くなるという欠点を有している。また、印刷法は、主に被印刷体が平面の場合に適用できる技術であり、三次元曲面を有するスクリーンパネルには必ずしも適用できるものではなかった。

【0003】

このような問題点を解決し、三次元曲面を有するスクリーンパネル上に転写膜（いわゆる蛍光面）を形成する熱転写法が提案されている。これは、ベースフィ

ルム上に剥離層、蛍光体層を有する転写箔を用い、偏平型陰極線管のスクリーンパネル内面に転写箔を転写するものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、従来の転写方式には工夫がなされているものの、転写装置は単にホットスタンプを用いるものが一般的である。即ち、従来の転写装置は、ワークであるスクリーンパネルを載置するテーブルと。ロール状に巻かれた転写箔を供給する手段と、熱および圧力を加えて転写箔をスクリーンパネル上に押圧する弾性ラバーなどを備えている。そして、転写箔をテーブル上に載置されたスクリーンパネル上に供給して、弾性ラバーで押圧することにより、転写箔を転写するものであった。

【0005】

しかしながら、スクリーンパネルはガラスであるため、転写時に圧力が不均一にかかり、スクリーンパネルが破損したり、転写箔に皺ができて均一に転写するのが困難であった。

【0006】

本発明は、上述の点に鑑み、三次元曲面を有する被転写体においても、均一な転写を可能にした転写方法及び転写装置を提供するものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明に係る転写方法は、熱転写ローラの転写圧力を制御しながら、被転写体上に転写箔からの転写層を転写するようになる。

【0008】

本発明の転写方法では、熱転写ローラの転写圧力を制御しながら被転写体上に転写箔からの転写層を転写するので、均一な転写ができる。

【0009】

本発明に係る転写装置は、少なくとも熱転写ローラと、熱転写ローラの転写圧力を制御する制御機能を有する押圧手段を備えて成る。

【0010】

本発明の転写装置では、熱転写ローラと、その転写圧力を制御する制御機能を有する押圧手段を備えることにより、被転写体の形状に応じて転写圧力が制御される。従って、例えば曲面を有する被転写体に対しても一定の転写圧力で転写箔からの転写層の転写ができる。

【0011】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

【0012】

先ず、本発明の転写方法及び転写装置の理解を容易にするために、この転写方法及び転写装置を適用して蛍光面の作製を可能にした偏平型陰極線管及びその製造方法について説明する。

【0013】

図16及び図17は、偏平型陰極線管の一実施の形態を示す。なお、図16は、一部断面とする構成図、図17はそのフロントパネルを外して見た一方のパネル、本例ではスクリーンパネルの正面図である。

この偏平型陰極線管1は、第1のパネル、本例ではフロントパネル2と、蛍光面6が形成される第2のパネル、本例ではスクリーンパネル3と、ファンネル4とがフリットガラス接合部8a、8bで接合されてなるガラス管体5を有し、そのファンネル4のネック部内に電子銃7を封入して構成される。ファンネル4の外側には図示せざるも電子銃7から出射した電子ビームを偏向させる偏向ヨークが配置される。

【0014】

スクリーンパネル3は、図17に示すように、内面が所定の曲率面に形成され、その三方向縁部に立上り部、いわゆるスカート部10が形成されて成る。スクリーンパネル3のスカート部10の頂部10aは、図16のフリットガラス接合部8aで、フロントパネル2に対して接合され、また、スクリーンパネルの底部10bは、図16のフリットガラス接合部8bで、ファンネル4に対して接合される。

【0015】

このスクリーンパネル 3 の曲率を有する内面 3 A に蛍光面 6 が被着形成される。即ち、スクリーンパネル 3 の内面 3 A のスカート部 1 0、スカート部から内面に至る所謂ブレード R 部 1 1 を除く面に電極層（例えば透明導電膜）1 2 を形成し、この上の有効画面に対応する領域に反射層 1 3 を介して蛍光体層 1 4 を形成して蛍光面 6 が形成される。

【 0 0 1 6 】

ファンネル 4 の内面には、内装導電膜、例えばカーボン膜などの導電膜 1 6 が塗布形成されており、この導電膜 1 6 はスクリーンパネル 3 の内面の電極層 1 2 に電圧を印加するための電圧印加端子（図示せず）と電氣的に接続される。

【 0 0 1 7 】

そして、本実施の形態においては、特に、反射層 1 3 を蛍光体層 1 4 の周囲より内側になるように形成する。即ち、蛍光面周囲部における発光輝度の低下が目立たず、かつ蛍光面としての視認性が劣化しない程度に、反射層 1 3 の面積を蛍光体層 1 4 の面積より小さく形成する。反射層 1 3 の周縁と蛍光体層 1 4 の周縁の差 d は、0.5 mm 以下にするを可とする。

反射層 1 2 は、例えば酸化チタン (TiO_2)、酸化アルミニウム (Al_2O_3)、酸化錫 (SnO_x)、硫化亜鉛 (ZnS)、硫酸バリウム (BaSO_4)、炭酸カルシウム (CaCO_3)、酸化マグネシウム (MgO) 等の白色無機物質層で形成することができる。その他、反射層 1 2 としては、例えばアルミニウム (Al) 等の金属膜を用いることもできる。

本例では、反射層 1 3 として白色無機物質である酸化チタン層を用い、この酸化チタン層 1 3 を蛍光体層 1 4 の周囲より内側になるように形成する。

【 0 0 1 8 】

この偏平型陰極線管 1 では、電圧印加端子及び導電膜 1 6 を介して電極層 1 2 に例えば 5 ～ 10 K V の正の電圧（いわゆるアノード電圧）が印加される。そして、電子銃 7 から発生した電子ビームは、電極層 1 2 に向かって加速され、蛍光体層 1 4 に照射される。これにより、蛍光体層 1 4 が発光し、かつ発光光の一部透過した光も反射層 1 2 で反射された後、映像情報としてフロントパネル 2 を介して写し出される。

【0019】

なお、電極層12は、その抵抗値として、立ち上がり不良やチャージアップ等を防ぐためにできるだけ小さいことが好ましく、300MΩ以下に形成するを可とする。

【0020】

本実施の形態に係る偏平型陰極線管1によれば、反射層13として例えば白色無機物質層、本例では酸化チタン層を用い、この酸化チタン層13を蛍光体層14の周囲より内側になるように形成することにより、表示画像の視認性、即ち表示品質を向上することができる。

【0021】

因みに、後述する転写法で蛍光面6を形成する場合、転写フィルム上の転写層、即ち順次剥離層、蛍光体層、反射層（例えば白色無機物質層）、電極層、接着層等をスクリーン印刷で形成して転写箔を作製するが、このとき、蛍光体層上に同じ面積で反射層をスクリーン印刷すると、周辺で塗布ダレが生じる。その結果、スクリーンパネル内面へ転写すると、反射層が蛍光体層より広く形成される結果、映像情報を写し出すと反射層の周囲が白枠として見えてしまい、コントラスト、画像視認性、即ち表示品質が著しく劣化する。本実施の形態では、この点が改善される。また、反射層としてアルミニウム膜を用いる場合も、アルミニウム膜が僅かに蛍光体層よりはみ出している場合、映像情報の周囲で反射光が目立ち、同様にコントラスト、表示品質が劣化する。本実施の形態では、この点が改善される。

【0022】

スクリーンパネル3の内面に、転写箔からの転写による電極層12、反射層13及び蛍光体層14を積層して蛍光面6を形成するときは、各層12、13、14の膜質の均一性が確保され、画像の表示品質を向上することができる。

【0023】

次に、反射型の偏平型陰極線管の製造方法、特にその蛍光面6の作製方法について、図19及び図20A～Dを参照して説明する。

先ず、図19A、Bに示す転写箔21を作製する。この転写箔21は、転写基

板、例えば転写用フィルム 22 上に、順次剥離層 23、蛍光体層 14、反射層、本例では酸化チタン層 (TiO_2 層) 13、電極層、本例では透明電極の ITO 電極層 12、及び接着層 24 を印刷 (例えばスクリーン印刷、グラビア印刷等) で形成して作製される。

【0024】

即ち、転写フィルム 22 の上に、所定の温度 (例えば 200°C 程度) において剥離すると共に剥離する温度よりも高い温度 (例えば 300°C 程度) において気化する機能を有する剥離層 23 を形成する。転写用フィルム 22 としては、樹脂フィルム、例えば厚さが $25 \sim 100 \mu\text{m}$ 程度、本例では $75 \mu\text{m}$ 程度の PET (ポリエチレンテレフタレート) フィルムを使用する。また、剥離層 23 は、例えばアクリル系樹脂を使用することができ、 $6 \sim 10 \mu\text{m}$ 程度の厚さに形成する。

剥離層 23 上には、有効画面と同じ面積の蛍光体層 14 を例えばスクリーン印刷で形成する。この蛍光体層 14 は、例えば $\text{Y}_2\text{O}_2\text{S}$ (酸化サルファイドイットリウム)、あるいは $\text{Y}_2\text{O}_2\text{S}:\text{Tb}$ (酸化サルファイドイットリウム:テルビウム付活) 等の微粒子 (例えば平均粒径 $4.5 \mu\text{m}$ 以下) を $20 \sim 30 \mu\text{m}$ 程度の厚みで形成する。

【0025】

蛍光体層 14 上には、反射層となる例えば白色無機物質層、本例では酸化チタン層 13 を厚さ $10 \sim 15 \mu\text{m}$ 程度に形成する。このとき、酸化チタン層 13 は、蛍光体層 14 の周囲より内側になるように、従って蛍光体層 14 の面積より僅かに小さい面積で形成する。酸化チタン層 13 は、酸化チタン粒子とバインダからなる塗料 (いわゆるペースト状体) を用いて印刷形成される。ここで、酸化チタン層 13 は、蛍光体の粒径が大きい蛍光体層 14 の表面に対してにじみ、かすれ等が生じないように印刷しなければならない。

TiO_2 粒子は蛍光体粒子より小さく、酸化チタンの塗料の粘性が比較的に低いことから、酸化チタン層 13 が蛍光体層 14 表面に蛍光体層 14 と同じ面積で印刷すると、ダレが生じて蛍光体層 14 の周囲よりはみ出して大きく広がる虞れがある。酸化チタン層 13 が蛍光体層 14 より広がると、前述したように酸化チ

タン層 1 3 の周辺が白枠として見えてしまい偏平型陰極線管の表示品質を低下させる。これがために、酸化チタン層 1 3 は、周辺にダレが生じない程度に蛍光体層 1 4 の面積より小さい面積で印刷する。

また、かすれ等を起こさないように、酸化チタン層 1 3 の膜厚を確保して印刷するために、酸化チタン層 1 3 の塗料の粘度としては、 $10 \sim 80 \text{ Pa} \cdot \text{S}$ 程度が好ましい。また、この酸化チタン塗料に用いるバインダーは例えばエチルセルロースを含むアクリル系樹脂が好ましい。

【0026】

酸化チタン層 1 3 の上には、アノード電圧を印加するための電極層、本例では透明導電膜である ITO 電極層 1 2 を形成する。ITO 電極層 1 2 はスクリーンパネルの内面のスカート部 1 0、ブレンダー部 1 1 を除く全面にわたる面積に対応する面積に形成する。さらに ITO 電極層 1 2 上に、接着層 2 4 を形成する。接着層 2 4 は、剥離層 2 3 が気化する温度よりも高い温度で気化する機能を有する接着層であり、例えばブチラル系樹脂、ポリアミド樹脂等を使用することができ、 $6 \sim 10 \mu\text{m}$ 程度の厚さに形成する。ブチラル系樹脂、ポリアミド樹脂は約 $400 \sim 485^\circ\text{C}$ の温度において気化する。

【0027】

以上の転写用フィルム 2 2 に対する剥離層 2 3、蛍光体層 1 4、反射層の酸化チタン層 1 3、電極層の ITO 電極層 1 2、接着層 2 4 の形成は、例えばスクリーン印刷によって行われる。スクリーン印刷を行って各層を形成した後は、自然乾燥もしくは乾燥機等によって乾燥させ、各層の膜厚を安定化させる。この乾燥処理は、各層毎に行うことができる。即ちスクリーン印刷を行って乾燥した後、次の層のスクリーン印刷を行うという工程を繰り返して転写箔を作製することができる。このようにして転写箔 2 1 が作製される。

【0028】

スクリーンパネル 3 の内面への蛍光面 6 の作製に際しては、上記転写箔 2 1 を用意する。

まず、図 20A に示すように、転写箔 2 1 を、その接着層 2 4 を介してスクリーンパネル 3 の内面 3A に保持する。

次に、スクリーンパネル 3 を、転写用フィルム 2 2 が剥離する温度（例えば約 2 0 0℃）まで加熱する。これにより、図 2 0 B に示すように、スクリーンパネル 3 に接着層 2 4 を介して I T O 電極層 1 2、酸化チタン層 1 3、蛍光体層 1 4 が接着され、さらに剥離層 2 3 上の転写用フィルム 2 2 が解離し除去される。

なお、後述する転写装置を用いて転写箔を転写するときは、スクリーンパネル 3 を加熱せずに、転写装置側の所定温度（2 0 0℃～2 5 0℃）に加熱された熱転写ローラを介して行うことができる。

【 0 0 2 9 】

次に、転写用フィルム 2 2 が除去されたスクリーンパネル 3 を、転写用フィルム 2 2 の剥離温度よりも更に高い温度（例えば約 3 0 0℃）まで加熱する。これにより、図 2 0 C に示すように、剥離層 2 3 が気化してスクリーンパネル 3 から排気除去される。

剥離層 2 3 を除去した後、次に、スクリーンパネル 3 を剥離層 2 3 が気化した温度よりも更に高い温度（例えば約 4 0 0℃～4 8 5℃）まで加熱する。これにより、図 2 0 D に示すように、接着層 2 4 が気化して I T O 電極層 1 2、酸化チタン層 1 3 及び蛍光体層 1 4 を通じて排気除去される。このようにして、熱転写方式によりスクリーンパネル 3 の内面 3 A に、電極層 1 2 及び、反射層 1 3 が蛍光体層 1 4 の周囲より内側に形成された蛍光面 6 を作製することができる。

【 0 0 3 0 】

ここで、本実施の形態では、反射層 1 2 となる白色無機物質層を転写法でスクリーンパネル 3 に形成できるようにした点にも特長がある。

従来、白色無機物質層、例えば酸化チタン層の形成としては、スラリー法が知られているが（特開平 1 1 - 9 6 9 4 8 号参照）、転写法での形成は試みられていなかった。その理由は、酸化チタン層をスクリーン印刷するに必要な最適条件が見い出せなかったからである。

本発明では、酸化チタン塗料（ペースト状体）の粘度を 1 0 ～ 8 0 P a ・ S とし、バインダーとして例えばエチルセルロースを含むアクリル系樹脂を用いること、並びにこの粘度に適するスクリーン版のメッシュ材料及びメッシュ寸法を最適化することによって、スクリーン印刷可能な最適条件を見い出し、転写時の困

難性を克服した。例えばメッシュ寸法は、従来より細かくすることにより、粒径の大きい蛍光体層上に酸化チタン層を形成できるようになった。

【0031】

本実施の形態に係る偏平型陰極線管の製造方法によれば、転写用フィルム22上に、順次例えばスクリーン印刷で剥離層23、蛍光体層14、蛍光体層23より少し小さい面積の反射層となる例えば酸化チタン層13、電極層となる例えばITO電極層12及び接着層24を形成してなる転写箔21を用いて、転写方式で蛍光面6を作製するので、反射型の偏平型陰極線管の蛍光面6において、焼成後の蛍光体層14の周囲が反射層である酸化チタン層13よりも大きく形成され、酸化チタン層13の形成工程の品質が安定する。それと共に酸化チタン層13がはみ出して白枠のように表示されることもなく、表示品質が向上した偏平型陰極線管を製造することができる。また、酸化チタン層13は屈折率が大きく、この酸化チタン層13を反射層に用いることにより、反射効率が高く高輝度の偏平型陰極線管を容易に製造することができる。

【0032】

蛍光体層14、反射層13及び電極層12を積層してなる転写箔21を用いるので、一括転写で蛍光面をスクリーンパネル3の内面に形成することができる。また、各層12、13、14の膜質も均一になり、品質の安定した蛍光面を有する偏平型陰極線管を容易に製造することができる。

【0033】

図21A、Bは、転写箔の他の実施の形態を示す。

本実施の形態の転写箔31は、転写用フィルム22上に、順次に剥離層23、蛍光体層14、反射層、本例では酸化チタン層(TiO_2 層)13、及び電極成分と接着成分とを含む混合材料からなる電極層32を印刷(例えばスクリーン印刷、グラビア印刷等)で形成して作製される。なお、転写用フィルム22、剥離層23、蛍光体層14、反射層13は、前述の転写箔21と同様のものを使用できるので、詳細説明を省略する。

【0034】

即ち、前述と同様に転写用フィルム22の上に、所定の温度(例えば200℃

程度)において剥離すると共に剥離する温度よりも高い温度(例えば300℃程度)において気化する機能を有する剥離層23を形成する。この剥離層23上に、有効画面と同じ面積の蛍光体層14を形成する。蛍光体層14上には、反射層となる酸化チタン層13を形成する。このとき、酸化チタン層13は、蛍光体層14の周囲より内側になるように、従って蛍光体層14の面積より僅かに小さい面積で形成する。

【0035】

蛍光体層14及び酸化チタン層13を覆うように、この上には、アノード電圧を印加するための3〜30 μ m程度の厚みの電極層32を形成する。電極層32は、スクリーンパネル3の内面の略全面に形成する。この電極層32は、電極材料と接着材料との混合物により形成され、転写の前工程において、電極としての機能と接着層としての機能の双方を備えている。電極成分は例えばITO等の微粒子(例えば、粒径1 μ m以下)であり、透明で、抵抗値が焼成後300M Ω 以下のものが用いられる。なお、陰極線管の用途によっては、電極成分として、カーボンや酸化クロム等の焼成後に黒灰色となる材料で、抵抗値が焼成後100M Ω 以下のものを用いることもできる。

一方、接着成分は、剥離層23が気化する温度(例えば約300℃)よりも高い温度で気化し、かつ電極成分スラリーと同系属のものである。電極剤と接着樹脂のなじみを考慮して分離しないように作製される必要がある。具体的には、電極剤がITOの場合は、例えば約400〜485℃の温度において気化するブチラール系樹脂やポリアミド樹脂が用いられる。因みに、電極溶剤をアクリル系樹脂とした場合は、接着成分もアクリル成分及びペースト中に含まれたバインダ等が気化した後、電極層32は透明な電極材料のみの成分とする電極層となる。

電極層32における電極成分と接着成分との比率については、電極成分が20〜80%、好ましくは40〜60%の範囲で含有していることが望ましい。20%未満であると、電極層としての機能が十分に発揮できなくなり、また80%よりも多いと、転写時においてスクリーンパネル3にたいする接着層として十分機能しないからである。

【0036】

以上の転写用フィルム 2 2 に対する剥離層 2 3、蛍光体層 1 4、反射層の酸化チタン層 1 3、電極層 3 2 の形成は、例えばスクリーン印刷によって行われる。なお、スクリーン印刷を行って各層を形成した後は、自然乾燥もしくは乾燥機等によって乾燥させ、各層の膜厚を安定化させる。このようにして、転写箔 3 1 が作製される。

【 0 0 3 7 】

次に、図 2 2 を参照して、上記転写箔 3 1 を使用した蛍光面 6 の作製方法を説明する。

まず、図 2 2 A に示すように、転写用フィルム 2 2 上に形成された電極層 3 2 の接着機能を利用して、スクリーンパネル 3 の内面に転写箔 3 1 を保持する。続いて、このスクリーンパネル 3 を転写用フィルム 2 2 が剥離する温度（例えば約 2 0 0 ℃）まで加熱する。これにより、図 2 2 B に示すように、スクリーンパネル 3 に電極層 3 2、反射層 1 3、蛍光体層 1 4 が接着され、さらに剥離層 2 3 上の転写用フィルム 2 2 が解離し除去される。

この場合も、前述したように後述の転写装置を用いて転写箔を転写するときは、スクリーンパネル 3 は加熱せず、所定温度に加熱された熱転写ローラを介して行うことができる。

【 0 0 3 8 】

更に、転写用フィルム 2 2 が除去されたスクリーンパネル 3 を、転写用フィルム 2 2 の剥離温度よりも更に高い温度（例えば約 3 0 0 ℃）まで加熱する。これにより、図 2 2 C に示すように、剥離層 2 3 が気化してスクリーンパネル 3 から排気除去される。剥離層 2 3 を除去した後、スクリーンパネル 3 を剥離層 2 3 が気化した温度よりも更に高い温度（例えば約 4 0 0 ～ 4 8 5 ℃）まで加熱する。これにより、図 2 2 D に示すように、電極層 3 2 の接着成分が気化して電極層 3 2 の電極成分、反射層 1 3 及び蛍光体層 1 4 の微粒子間を通して排気除去される。接着成分が気化した後、電極層 3 2 は、透明な電極材料のみの成分とする電極層となる。

このようにして、熱転写方式によりスクリーンパネル 3 の内面 3 A に、電極層 3 2 及び、反射層 1 3 が蛍光体層 1 4 の周囲より内側に形成された蛍光面 6 を作

製することができる。

【0039】

本実施の形態に係る偏平型陰極線管の製造方法によれば、転写用フィルム22上に、順次例えばスクリーン印刷で剥離層23、蛍光体層14、蛍光体層23より少し小さい面積の反射層となる例えば酸化チタン層13、電極層32を積層してなる転写箔31を用いて転写法式で蛍光面を作製するので、反射型の偏平型陰極線管の蛍光面6において、焼成後の蛍光体層14の周囲が反射層13よりも大きく形成され、反射層13の形成工程の品質が安定する。それと共に、反射層13がはみ出して白枠のように表示されることもなく、表示品質が向上した偏平型陰極線管を製造することができる。

酸化チタン層13を反射層に用いることにより、反射効率が高く高輝度の偏平型陰極線管を製造できる。

また、転写箔31の電極層32を、接着成分を含む混合材料により形成するので、電極層32上に接着層を別途形成する必要がなく、転写用フィルム22上に形成する層の数が減少する。従って、作業工数を簡略化でき、不良率の発生も低減できる。

蛍光体層14、反射層13及び電極層32を積層してなる転写箔31を用いるので、一括転写で蛍光面をスクリーンパネル3の内面に形成することができる。また、各層32、13、14の膜質も均一になり、品質の安定した蛍光面を有する偏平型陰極線管を容易に製造することができる。

【0040】

上述の転写箔21、31は、枚葉式に構成したが、その他、図23に示すように、長尺の転写用フィルム42上に所定間隔を置いて、図19又は図21に示すと同じ層構造、例えば、剥離層23、蛍光体層14、反射層13、電極層12及び接着層24からなる層構造、あるいは剥離層23、蛍光体層14、反射層13及び電極層32からなる層構造の複数個の転写箔素子43を形成したロール式の転写箔41を構成することができる。このより薄いロール式転写箔41を用いることにより、連続した熱転写が可能になる。

【0041】

なお、転写用フィルムの剥離の際、転写用フィルムと剥離層が一体となって剥離されるようにしてもよい。このときは、転写後の剥離層を除去するためのスクリーンパネル側での熱処理を省略できる。

【0042】

上例の転写箔21、31、41では、転写用フィルム22又は42上に剥離層23を形成し、この剥離層23上に蛍光体層14を形成するようにしたが、その他、転写用フィルムにシリコンコートやワックスコートを施したり、熱可塑性樹脂を印刷形成する等して、フィルム自体に剥離機能を有する転写用フィルムを用い、別途形成する剥離層を省略して、この転写用フィルム上に直接蛍光体層14を形成するようにして転写箔を構成することもできる。

【0043】

本発明の転写箔を構成する反射層13として、例えば酸化錫を適用することもできるが、この酸化錫は高価であり、酸化チタンに比べて屈折率が低い。これに対して酸化チタンは安価で且つより高屈折率を有し、反射層としての反射効率に優れ、画面のより高輝度化が図れる。

【0044】

上述の図16では、スクリーンパネル3の内面3Aに転写箔からの転写による反射型の蛍光面6、即ち電極層12、反射層13及び蛍光体層14を形成して成る反射型の偏平型陰極線管1を構成したが、その他、図示しないが、スクリーンパネル3の内面3Aに転写箔からの転写による透過型の蛍光面、即ち電極層、蛍光体層及び反射層をこの順に形成し、このとき反射層を蛍光体層の周囲より内側になるように形成して成る透過型の偏平陰極線管を構成することもできる。また、図示しないが、スクリーンパネル3の内面3Aに転写箔からの転写により図1の蛍光面6と同じ膜構造の蛍光面、即ち電極層12、反射層13及び蛍光体層14を形成し、その際、反射層13を電子ビーム透過可能な膜厚にしたり、蛍光体層14を厚く形成して成る透過型の偏平型陰極線管を構成することもできる。

さらに、図18に示すように、フロントパネル2の内面に転写箔からの転写による蛍光面17、即ち電極層12、蛍光体層14及びメタルバック層（例えば、図16の反射層13と同じ材質による層）19を形成し、このときメタルバック

層 1 9 を蛍光体層 1 4 の周囲より内側になるように形成して成る透過型の偏平型陰極線管 1 8 を構成することもできる。このときには、フロントパネル 2 がいわゆるスクリーンパネルとなる。

【 0 0 4 5 】

上述では、転写法による蛍光面 6 として、電極層 1 2、白色無機物質層による反射層 1 3 及び蛍光体層 1 4 を積層して構成したが、その他、白色無機物質層に導電性を付与し、反射層と電極層を兼用させて、電極層 1 2 を省略した構成とすることもできる。即ち、導電性を備えた白色無機物質層による反射層及びその上の蛍光体層による蛍光面を、スクリーンパネル内面に上例と同様に一括転写して形成することもできる。この場合、白色無機物質層そのものが導電性を備えていなくても、ITO（インジウム錫酸化物）等の導電性が混合されていることにより白色無機物質層に導電性が付与されていてもよい。この様に反射層となる白色無機物質層が電極層を兼ねることにより、電極層が省略され、蛍光面の膜構造をより簡素化することができる。

【 0 0 4 6 】

次に、図 1 ～図 1 5 を用いて本発明に係る転写方法及び転写装置の実施の形態を説明する。本例では、上述したスクリーンパネル 3 の内面に蛍光面 6 を転写するのに適用した場合である。

【 0 0 4 7 】

図 1 は、上述の偏平型陰極線管のスクリーンパネルへの蛍光面の転写に適用可能な、本実施の形態に係る転写装置 5 1 の概略構成を示す。

この転写装置 5 1 は、ワーク（被転写体）となるスクリーンパネル 3 を載置固定するワーク保持台 5 2 と、熱転写ローラ 5 3 と、熱転写ローラ 5 3 の転写圧を制御する制御機能を有する押圧手段 5 0 と、熱転写ローラ 5 3 を転写方向に一定の速度で移動するための移動手段 5 6 とを備えて成る。押圧手段 5 0 は、例えば熱転写ローラ 5 3 を転写箔を介してスクリーンパネル 3 の内面に押圧させる主押圧手段 5 4 と、熱転写ローラ 5 3 の転写箔への押圧力を制御するように、本例では押圧力が一定となるように主押圧手段 5 4 の押圧力（いわゆるパネル内面への押圧力分布）を制御する圧力制御手段 5 5 とにより構成される。これ等は支持基

台 6 0 上にフレーム等を介して配置される。

【 0 0 4 8 】

ワーク保持台 5 2 は、支持基台 6 0 上に在って、スクリーンパネル 3 の外面形状と同じ載置面 5 8 を有し、図示せざるも載置面 5 8 上にスクリーンパネル 3 を内面 3 A 側が上向きとなるように載置した状態で真空吸着して固定できるように構成される。即ち、載置面 5 8 に複数の吸引孔が形成され、吸引孔をスクリーンパネル 3 が塞ぐことで、真空吸引が可能になって保持できるように構成される。ワーク保持台 5 2 は、位置決めのために水平面内で X 方向及び Y 方向へ移動可能とされた、いわゆる X Y テーブル 5 9 上に配置される。

【 0 0 4 9 】

熱転写ローラ 5 3 は、水平駆動軸 6 1 を中心に回転可能とされ、スクリーンパネル 3 内に挿入され得る長さ、即ち、スクリーンパネル 3 の内側の幅（画面水平方向の幅）より僅かに短い長さを有して、外面の一部に長手方向の全長にわたって切欠部 6 2 を有して構成される（図 1、図 2 参照）。熱転写ローラ 5 3 は、硬度 7 0 ～ 9 0 ° 程度、例えば 8 0 ° 程度の弾性ローラ、例えば耐熱シリコンゴム等によるシリコンローラで形成することができる。

切欠部 6 2 は、熱転写ローラ 5 3 の表面側において、例えば図 3 A に示すように、外周の 1 箇所に例えば 9 0 ° の開口となるように形成される。或いは、切欠部 6 2 は、例えば図 3 B に示すように、複数箇所、本例では外周の軸対称となる 2 箇所に夫々例えば 9 0 ° の開口となるように形成される。熱転写ローラ 5 3 は、転写箔の転写に際して、スクリーンパネル 3 の内面の一方、即ちスカート部 1 0 側から曲率に沿ってファンネル接合部側へ向かって移動するようになされる。

【 0 0 5 0 】

熱転写ローラ 5 3 の上部には、ローラ長手方向に沿って半円筒状の加熱ヒータ手段 6 4 が固定して配置される（図 1、図 2 参照）。熱転写ローラ 5 3 は、この加熱ヒータ手段 6 4 により加熱され、所要の温度、すなわち熱転写が可能な温度、例えば 2 0 0 ° C ～ 2 5 0 ° C に管理される。熱転写ローラ 5 3 の加熱に際しては、熱転写ローラ 5 3 を回転させてムラなくローラ全体が均一に管理温度になるように加熱される。加熱ヒータ手段 6 4 は、複数の棒状ヒータ 6 5 をヒータカバ

ー 6 6 に内蔵させて構成される。

【 0 0 5 1 】

一方、固定基板 6 8 と、この固定基板 6 8 に連結されて可動し得るように配された可動部材 6 9 とが設けられる。可動部材 6 9 は、その一端側の両側部を固定基板 6 8 の一端側の両側部に連結部材 7 0 を介して片持ち的に回動自在に支持され、且つ熱転写ローラ 5 3 に連結部材 7 1 を介して連結される。可動部材 6 9 と熱転写ローラ 5 3 とは、可動部材 6 9 の中間の両側部と熱転写ローラ 5 3 の駆動軸 6 1 の両端部とを連結部材 7 1 を介して連結される。連結部材 7 1 は、可動部材 6 9 と熱転写ローラ 5 3 の駆動軸 6 1 に対して回転自在に取付けられる。

【 0 0 5 2 】

図示されない支持部に固定された主押圧手段 5 4 は、例えばエアーシリンダ（以下、主シリンダという）で形成され、そのシリンダロッド 5 4 a の先端部が固定基板 6 8 の中央位置に固定られる。圧力制御手段 5 5 は、例えばエアーバックシリンダ（以下、圧力制御シリンダという）で形成され、固定基板 6 8 の他端側に取付けられると共に、そのシリンダロッド 5 5 a の先端部が可動部材 6 9 の他端側に固定される。主シリンダ 5 4 は、転写時に被転写体であるスクリーンパネル 3 に対して、一定の圧力を加えるように圧力が設定される。圧力制御シリンダ 5 5 は、スクリーンパネル 3 にかかる圧力を調整して一定の転写圧力に保持するように、その圧力が設定される。

圧力制御シリンダ 5 5 の圧力は、主シリンダ 5 4 の圧力より小さく、熱転写ローラ 5 3 による転写圧力より大きい値に設定される。スクリーンパネル 3 にかかる圧力（転写圧力）は、圧力制御シリンダ 5 5 により、所要の圧力、例えば $3 \text{ kgf/cm}^2 \sim 5 \text{ kgf/cm}^2$ で一定になるように管理される。この転写圧力は、図示しない圧力計により監視するようになされる。

【 0 0 5 3 】

熱転写ローラ 5 3 の転写開始時の回転位置、即ち切欠部 6 2 の回転位置を検出する検出装置 7 9 が設けられる。この検出装置 7 9 は、検出板 7 4 と光電変換センサ 7 8 とから構成される。

この検出板 7 4 は、熱転写ローラ 5 3 の回転と連動して回転するように、本例

では熱転写ローラ 5 3 と同軸上に設けられる。即ち、熱転写ローラ 5 3 の駆動軸 6 1 の一端には、熱転写ローラ 5 3 と一体に回転し、熱転写ローラ 5 3 の切欠部 6 2 が所定の角度 θ に傾いた位置（後述する転写時に、スクリーンパネル 3 のスカート部 1 0 に接する最初の位置において、角度 θ だけ傾いた位置）を検出するための検出板（いわゆるエンコーダ）7 4 が取り付けられる。この検出板 7 4 は、円板状をなし、その円周方向に 1 箇所、半径方向に延びる一直線状のスリット 7 5 を形成して構成され、このスリット 7 5 が切欠部 6 2 の一方の端縁 6 2 a とのなす角度 θ （図 5 参照）が所要の角度、例えば $2^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 、本例では 5° となるように駆動軸 6 1 に取付けられる。

この検出板 7 4 を挟んで、一对の発光素子 7 6 と受光素子 7 7 からなる光電センサ 7 8 が配置される（図 2、図 4 参照）。この場合、検出板 7 4 のスリット 7 5 が垂直の位置にきたときに、発光素子 7 6 からの光が、スリット 7 5 を通して受光素子 7 7 で受光され、熱転写ローラ 5 3 の切欠部 6 2 が角度 θ 傾いた所定の位置に来たことが検出される。熱転写ローラ 5 3 を回転駆動するモータ 5 7 は、駆動軸 6 1 の他端に設けられる（図 2 参照）。

【 0 0 5 4 】

次に、上述の転写装置 5 1 の動作と共に、転写方法を説明する。

図 6 ～図 8 は、枚葉式で転写箔 9 0 を用いてスクリーンパネル 3 の内面に蛍光面を転写する場合である。転写箔が枚葉式のとき、転写箔はスクリーンパネルと共に一枚ずつ供給される。なお、転写用フィルム 9 0 としては、前述の図 1 9、図 2 1 で説明した転写箔 2 1、3 1 等を用いることができる。

先ず、転写開始前から熱転写ローラ 5 3 は、温度管理されて回転している。即ち、熱転写ローラ 5 3 は、加熱ヒータ手段 6 4 により所定温度、即ち転写箔 9 0 の転写用フィルムが剥離する温度に加熱調整された状態で回転している。蛍光面を形成すべきスクリーンパネル 3 がワーク保持台 5 2 上に搬送されてセットされる。スクリーンパネル 3 の内面に位置出して転写箔 9 0 を配置する。転写開始のスイッチがオンし、ワーク保持台 5 2 が X Y テーブル 5 9 により可動し、スクリーンパネル 3 が熱転写ローラ 5 3 直下の所定位置に移動する。

スクリーンパネル 3 が所定位置に移動したことの信号を受けて、装置 5 1 の起

動準備が完了する。

【0055】

次で、図6に示すように、検出板74のスリット75の位置が検出手段78により検出され、熱転写ローラ53が所定の回転位置に来たことが感知される。このとき、熱転写ローラ53の切欠部62がスクリーンパネル3のスカーツ部10の上端に対応すると共に、切欠部62の一方の端縁62aが垂直線に対して例えば5°傾いた状態に位置する。熱転写ローラ53がこの所定の回転位置にきたとき、加熱ヒータ手段64がオフされると共に、熱転写ローラ53の回転が停止する。

【0056】

次に、図7に示すように、主シリンダ54が駆動し、固定基板68と共に熱転写ローラ53を降下させ、その切欠部62をスカーツ部10の上端に位置させて熱転写ローラ53を転写箔90の転写開始端部に押し当てる。このとき、切欠部62の一方の端縁62aが5°傾いているために、転写箔90（特にその転写層）に対して切欠部62のエッジ部が当たるのではなく、円筒面が当たり、転写箔90を動かすことがない。

【0057】

一方、図10に示すように、主シリンダ54の圧力は、予め熱転写ローラ53がスクリーンパネル3の最下部の位置E₁に押しつける圧力F₁に設定されている。例えば10kgf/cm²程度に設定される。他方、転写時のスクリーンパネル3への転写圧力を全域に対して例えば4kgf/cm²一定にしたとき、圧力制御シリンダ55の圧力は、主シリンダ54の圧力と転写圧力の中間の圧力に設定される。

このような圧力関係に設定されていると、図9に示すように、熱転写ローラ53が主シリンダ54によりスカーツ部10を押圧したとき、差分の圧力ΔFが圧力制御シリンダ55によって吸収され、スカーツ部10に対して4kgf/cm²の一定圧力が掛かることになる。即ち、圧力の差分ΔFに相当する分だけ、圧力吸着シリンダ55のシリンダロッド55aが後退することにより、可動部材69が連結部材70の枢軸70Aを中心に回動し、熱転写ローラ53が上昇される

ことで、熱転写ローラ 5 3 の転写箔 9 0 に対する押圧力が 4 kg f / cm^2 一定に保たれる。

【 0 0 5 8 】

次に、移動手段 5 6 が駆動し、図 8、図 9 においてスクリーンパネル 3 の内面をスカート部 1 0 からファンネル接合側に向かって、従って図の右から左へ主シリンダ 5 4 及び熱転写ローラ 5 3 を含む駆動機構全体が移動する。この移動に伴って、熱転写ローラ 5 3 はスクリーンパネル 3 の曲率を有する内面に沿って自然に回転しながら移動し、且つ圧力制御シリンダ 5 5 にて一定の押圧力（例えば 4 kg f / cm^2 ）で加圧し、加熱して転写箔 9 0 をスクリーンパネル 3 に接着する。

このとき、熱転写ローラ 5 3 は、スクリーンパネル 3 の内面の幅いっぱいに回転すると共に、圧力制御シリンダ 5 5 の働きにより三次元曲面を有するスクリーンパネル 3 でも均一に転写箔が接着される。

【 0 0 5 9 】

一方向に熱転写ローラ 5 3 を移動させることにより、転写箔 9 0 とスクリーンパネル 3 間の空気が開放端（いわゆるフロントパネルとの接合部）側へ逃げて、皺が発生せず、転写箔 9 0 がスクリーンパネル 3 の内面に密着する。熱転写ローラ 5 3 が図 9 に示すように、スクリーンパネル 3 の転写終端にくると、主シリンダ 5 4 のシリンダロッド 5 4 a が後退し、熱転写ローラ 5 3 が上昇する。転写箔 9 0 のスクリーンパネル 3 内面への接着が完了する。

【 0 0 6 0 】

そして、熱転写ローラ 5 3 の回転が再び開始し、且つ加熱ヒータ手段 6 5 がオンして熱転写ローラ 5 3 の温度調整が行われる。移動手段 5 6 により主シリンダ 5 4 及び熱転写ローラ 5 3 を含む駆動機構全体が左から右へ移動し、待機状態に戻る。

【 0 0 6 1 】

次いで、スクリーンパネル 3 が取り出され、転写箔 9 0 の転写用フィルムが剥離され、更に前述した熱工程により焼成されて、転写箔中の有機物が除去されて、所望の転写層、本例では蛍光面が形成される。即ち、スクリーンパネル 3 内面

への蛍光面の熱転写が完了する。

【0062】

なお、実際の転写装置51においては、図11に示すように、熱転写ローラ53が例えば $1/n$ （ n は整数）回転でスクリーンパネル3の内面に対して転写箔による転写が行われるように成される。また、ワーク保持台52上へのスクリーンパネル3の載置方法としては、例えば図5Aに示すように、スクリーンパネル3をそのフロントパネル2との接合面3bが水平になるような載置方法、或いは、図5Bに示すように、スクリーンパネル3をその内面（転写される内面）3Aがなるべく水平になるような載置方法が適用できる。図13Bの載置方法の場合には、スクリーンパネル3と転写箔90の座りが良い。後述する転写装置100においても同様である。

【0063】

本実施の形態の枚葉式の転写箔90の転写装置51によれば、主シリンダ54と圧力制御シリンダ55を備えることにより、スクリーンパネル3の曲率を有する内面形状に合わせて、圧力制御シリンダ55を可変し、スクリーンパネル3にかかる圧力を一定になるように管理している。従って、圧力制御シリンダ55により主シリンダ54の押圧力を制御することができ、スクリーンパネル3に過大な圧力をかけることなく、従って例えばスクリーンパネル3を破損等させることなく、転写箔90からの転写層をスクリーンパネル3の面に均一に転写することができる。特に、転写面がX、Y方向に彎曲し三次元曲面であるスクリーンパネル3の場合、スクリーンパネル形状に合わせて転写圧力が制御され、スクリーンパネル3の各部にかかる転写圧力を一定に保ちながら転写箔90を均一にスクリーンパネル3の内面に接着することができる。

【0064】

熱転写ローラ53の転写開始の回転位置に対応した表面に、軸方向に沿って切欠部62を設けるので、転写開始時に切欠部62によってスカート部10の端部を逃がし、熱転写ローラ53をスクリーンパネル3のスカート部10内面に良好に接触させることができる。同時に、切欠部62の一側縁62aを垂直に対して所定角度 θ だけ傾けて熱転写ローラ53をスカート部10内面に接触するので、

転写箔90の転写層に対応する部分には、熱転写ローラ53の円筒面の部分が当たり、安定した接着が行える。即ち、切欠部62のエッジが転写箔に当たって、転写箔がよれたり、傷付いたりするのが、回避される。

【0065】

転写に際して、熱転写ローラ53をスクリーンパネル3の内面に対してスカート部10側からファンネル接合側に向かって移動させることにより、転写箔90とスクリーンパネル3間の空気が開放端側へ逃げて、皺が発生せず、転写箔90がスクリーンパネル3の内面に密着し、転写箔90を均一に接着することができる。

熱転写ローラ53によりスクリーンパネル3のスカート部側からファンネルとの接合部側へ一方向に沿って転写箔90を付着させて行くので、転写圧力が最適になり、転写層（いわゆる蛍光面）がスクリーンパネル3の始端（画面上端）から終端（画面下端）へ確実に転写される。従って、完成後に画像表示された画面の上端縁ラインが正確な直線状が確保され、見栄えがよくなる。因みに転写圧力にバラツキがあると転写層の一部が転写箔に残り、例えば転写された転写層の上端縁が不揃いになり（例えばギザギザになり）、画像表示したとき不揃いが目立つため、不良品として処理される。

【0066】

本例の熱転写ローラ53は、略半回転で一枚の転写箔の転写が可能となるように構成されている、熱転写ローラ53に形成する切欠部62が1つの場合（図3A）、熱転写ローラ53の転写開始部が1箇所であるために転写効率が制限される。これに対して、熱転写ローラ53の切欠部62が2つの場合（図3B）は熱転写ローラ53の転写開始部が2箇所となり、転写効率が向上する。

【0067】

熱転写ローラ53の切欠部62の回転位置を検出する検出装置79が設けられ、その検出板74を熱転写ローラ53と同軸上にとりつけて構成されるので、熱転写ローラ53の切欠部62の転写開始時点の回転位置を正確に位置合わせすることができる。

【0068】

次に、図 1 2 ～ 図 1 5 は、連続式転写箔、いわゆるロール式の転写箔からの転写層の転写に適用可能な、他の実施の形態に係わる転写装置及びその転写方法を示す。本例ではスクリーンパネル 3 の内面に蛍光面を連続して転写する場合である。

【 0 0 6 9 】

蛍光面を連続して転写できる転写装置 1 0 0 は、前述の図 1 の転写装置 5 1 に更に図 1 2 に示す手段が付加されて成る。即ち、連続の転写用フィルム 9 2 に複数の転写箔素子 9 3 が形成されてなるロール式の転写箔 9 1 を供給するための供給リール 8 1 及び剥離した転写用フィルムを巻き取る巻取リール 8 2 と、巻取リール 8 2 側に配され、転写箔 9 1 の転写用フィルム 9 2 の部分を挟持する夫々対ロールからなる転写箔押えガイド手段 8 3 [8 3 A, 8 3 B] と、ワーク保持台 5 2 の近傍に、転写開始時に転写箔 9 1 の一端を被転写体であるスクリーンパネル 3 のスカート部 1 0 の上端に固定するための転写箔押え手段 8 4 とを付加して構成される。なお、転写箔 9 1 としては、前述の図 2 3 で説明したロール式の転写箔 4 1 等を用いることができる。

転写箔押えガイド手段 8 3 は、転写箔 9 1 をガイドすると共に、スクリーンパネル 3 の内面への転写箔 9 1 のセット時に、下降して転写箔 9 1 をスクリーンパネル 3 の内面に押え付け、転写終了時に、上昇して転写用フィルム 9 2 を剥離する機能を有する。

転写箔押え手段 8 4 は、スクリーンパネル 3 の幅方向の両端に対応する位置、即ち熱転写ローラ 5 3 の転写箔 9 1 への転接を邪魔しない位置に、一対設けられ、スクリーンパネル 3 に対して接触、離間可能に配置される。

供給リール 8 1 から供給される転写箔 9 1 は、供給方向とは逆向きにバックテンションが掛けられ、供給リール 8 1 及び巻取リール 8 2 間にたるみがない張った状態で転写、供給されるようになされる。

その他の構成は、図 1 の転写装置 5 1 と同様であるので対応する部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

【 0 0 7 0 】

この転写装置 1 0 0 の動作、並びに転写方法は次の通りである。

前述と同様に、熱転写ローラ 5 3 は、加熱ヒータ手段 6 4 により転写箔 9 1 の転写用フィルム 9 2 が剥離する所定温度に加熱調整された状態で回転している、いわゆる待機状態にある。蛍光面を形成すべきスクリーンパネル 3 がワーク保持台 5 2 上に搬送されてセットされる。そして、転写開始のスイッチがオンし、ワーク保持台 5 2 が X Y テーブル 5 9 により可動し、スクリーンパネル 3 が転写箔 9 1 の下、即ち熱転写ローラ 5 3 直下に対応する所定位置に移動する。

【 0 0 7 1 】

次いで、図 1 2 に示すように、転写箔押え手段 8 4 が下降し、転写箔押え手段 8 4 により転写箔 9 1 をスクリーンパネル 3 のスカート部 1 0 上端に押え付ける。また、転写箔押えガイド手段 8 3 [8 3 A, 8 3 B] が転写箔 9 1 を挟んだ状態で下降し、転写箔 9 1 の転写箔素子 9 3 をスクリーンパネル 3 の内面に保持する。転写箔押え手段 8 4 と転写箔押えガイド手段 8 3 とが同時に駆動するようにしても良い。

【 0 0 7 2 】

以下、前述と同様の動作が行われる。即ち、検出板 7 4 のスリット 7 5 の位置が検出手段 7 8 により検出され、熱転写ローラ 5 3 が所定の回転位置にきたことが感知される。これにより、熱転写ローラ 5 3 の切欠部 6 2 は、その端縁 6 2 a が垂直線に対して例えば 5° 傾いた状態でスクリーンパネル 3 のスカート部 1 0 の上端に位置する。加熱ヒータ手段 6 4 がオフされると共に、熱転写ローラ 5 3 の回転が停止する（図 1 2 の状態）。

【 0 0 7 3 】

次に、図 1 3 に示すように、主シリンダ 5 4 が駆動し、固定基板 6 8 と共に熱転写ローラ 5 3 を降下させ、その切欠部 6 2 をスカート部 1 0 の上端に位置させて熱転写ローラ 5 3 を転写箔 9 0 の転写開始端部に押し当てる。主シリンダ 5 4 により熱転写ローラ 5 3 が転写箔 9 1 を介してスクリーンパネル 3 のスカート部 1 0 に押しつけられると同時に、前述の図 1 0 で説明したように圧力の差分 ΔF が圧力制御シリンダ 5 5 で吸収され、熱転写ローラ 5 3 が一定の転写圧力で転写箔 9 1 を押しつける。

【 0 0 7 4 】

次に、移動手段 5 6 が駆動し、図 1 3、図 1 4 において右から左へ主シリンダ 5 4 及び熱転写ローラ 5 3 を含む駆動機構全体が移動する。この移動に伴って、熱転写ローラ 5 3 はスクリーンパネル 3 の曲率を有する内面に沿って回転しながら移動し、且つ圧力制御シリンダ 5 5 にて一定の転写圧力で加圧し、加熱して転写箔 9 1 をスクリーンパネル 3 に接着する。熱転写ローラ 5 3 がスクリーンパネル 3 の転写終端に来ると、主シリンダ 5 4 のシリンダロッド 5 4 a が後退し、図 1 3 に示すように、熱転写ローラ 5 3 が上昇する。転写箔 9 1 のスクリーンパネル 3 内面への接着が完了する。

【 0 0 7 5 】

再び、熱転写ローラ 5 3 の回転が開始し、且つ加熱ヒータ手段 6 5 がオンして熱転写ローラ 5 3 の温度調整が行われる。次いで、転写箔押え手段 8 4 と、転写箔押えガイド手段 8 3 が同時に上昇し、元位置に復帰する。転写箔押えガイド手段 8 3 の復帰時に同時に転写用フィルム 9 2 が下から上に向かって剥離される（図 1 5 の状態）。

移動手段 5 6 により主シリンダ 5 4 及び熱転写ローラ 5 3 を含む駆動機構全体が左から右へ移動し、待機状態に戻る。以後、ロール式の転写箔 9 1 が巻取りロール 8 2 に巻き取られ、次の転写箔素子 9 2 が送られて同じ動作が繰り返され、連続的に転写が行われる。

その後、スクリーンパネル 3 がワーク保持台 5 2 より取り出され、スクリーンパネル 3 に更に前述した熱処理が施されることにより、スクリーンパネル 3 内面への蛍光面の熱転写が完了する。

【 0 0 7 6 】

本実施の形態のロール式の転写箔 9 1 を用いる転写装置 1 0 0 によれば、前述と同様に主シリンダ 5 4 と圧力制御シリンダ 5 5 を備えることにより、スクリーンパネル 3 の曲率を有する内面形状に合わせて、圧力制御シリンダ 5 5 を可変し、スクリーンパネル 3 にかかる圧力を一定に保ちながら転写箔 9 1 をスクリーンパネル 3 の内面に均一に接着することができる。

転写箔押えガイド手段 8 3 を上下可動に配置されていることにより、転写箔 9 1 の接着時には転写箔 9 1 をスクリーンパネル 3 に良好に押えつけ、転写箔 9 1

の接着後は自動的に転写用フィルム 9 2 を剥離することができ、転写作業を円滑に行うことができる。

転写箔 9 1 の転写開始時に、転写箔押え手段 8 4 によって転写箔 9 1 の端部がスカート部 1 0 にしっかり圧着されるで（即ち、転写箔の浮きが無いので）、その後の熱転写ローラ 5 3 による接着において転写箔 9 1 とスクリーンパネル 3 間に気泡が入らず、皺のない良好な接着が行える。

【 0 0 7 7 】

上述の転写装置 1 0 0 においては、転写箔押え手段 8 4 側に巻取リール 8 2 を配置し、且つ転写箔 9 1 を熱転写ローラ 5 3 の移動方向とは逆方向に移送するように構成するのが望ましい。転写箔 9 1 のスクリーンパネル 3 へのセット時、巻取リール 8 2 は停止状態にあるので、巻取リール 8 2 を転写箔押え手段 8 4 側に配置することにより、セット時の転写箔 9 1 を転写箔押え手段 8 4 で押さえたときに転写箔 9 1 がずれることがなく、従って、転写箔セット時の転写箔素子（即ち、転写層）9 3 の上端位置を正確に位置決めすることができる。このため、転写箔素子 9 3 が位置ずれされることなく、スクリーンパネル 3 の所定の位置に正しく転写することができる。

なお、供給リール 8 1 と巻取リール 8 2 を、その配置関係が図示の例と逆になるように配置することも可能である。その他、枚葉式の転写装置 5 1 と同様の効果を奏する。

【 0 0 7 8 】

上述の転写装置 5 1、1 0 0 を用いた本実施の形態による転写方法によれば、熱転写ローラ 5 3 を用いると共に、主シリンダ 5 4 による圧力を圧力制御シリンダ 5 5 により吸収して熱転写ローラ 5 3 の転写圧力を制御しながら、スクリーンパネル 3 上に転写箔 9 0、9 1 を転写するので、スクリーンパネル 3 の各部に対して均一に転写箔 9 0、9 1 からの転写層を転写することができる。

【 0 0 7 9 】

少なくとも一方にスカート部 1 0 を有するスクリーンパネル 3 に対しては、熱転写ローラ 5 3 をスカート部 1 0 側から他方に向かって移動するようになせば、皺を発生させずに転写箔 9 0、9 1 を接着し、転写箔 9 0、9 1 からの転写層を

均一に転写することができる。

熱転写ローラ 5 3 に設けた切欠部 6 2 の回転位置を検出し、切欠部 6 2 をスクリーンパネル 3 のスカート部 1 0 に対応させて転写箔 9 0、9 1 の転写を開始するので、転写始端を正確に合わせることができる。

【 0 0 8 0 】

本実施の形態の転写装置 5 1、1 0 0 は、蛍光面の転写に限らず、他の所望の転写層の転写にも適用できる。

本実施の形態の転写装置 5 1、1 0 0 及び転写方法は、特に、偏平型陰極線管のようにスクリーンパネルが平面でなく、三次元曲面への転写に適用して好適である。

【 0 0 8 1 】

【発明の効果】

本発明に係る転写方法によれば、熱転写ローラの転写圧力を制御しながら被転写体上に転写箔からの転写層を転写するので、均一な転写ができる。

熱転写ローラの転写圧力を、主押圧手段による押圧と、主押圧手段の押圧力を制御する圧力制御手段とにより制御するので、三次元の曲面への転写を良好に行うことができる。

【 0 0 8 2 】

少なくとも一方に立上り部を有する被転写体に対しては、熱転写ローラを立上り部側から他方に向かって移動するようになせば、皺は発生せず、転写箔を均一に転写することができる。

熱転写ローラに設けた切欠部の回転位置を検出し、切欠部を被転写体の立上り部に対応させて転写箔の転写を開始するので、転写始端を正確に合わせることができる。

【 0 0 8 3 】

本発明に係る転写装置によれば、少なくとも熱転写ローラと、熱転写ローラの転写圧力を制御する制御機能を有する押圧手段を備えるので、被転写体に過大な圧力をかけることなく、転写箔からの転写層を被転写体の面に均一に転写することができる。特に、転写面が三次元曲面である被転写体の場合、被転写体形状に

合わせて転写圧力が制御され、被転写体の各部にかかる転写圧力を一定に保ちながら転写箔からの転写層を三次元曲面に均一に転写することができる。

【0084】

熱転写ローラの転写開始の回転位置に対応した表面に、軸方向に沿って切欠部が形成されているので、立上り部を有す被転写体に転写箔を転写する場合、切欠部によって立上り部の端部を逃がし、熱転写ローラの立上り部への転接を良好にし、均一な転写を可能にする。

さらに、転写開始時点での熱転写ローラの切欠部のうち該熱転写ローラの回転開始位置が、垂直線に対して所定角度傾いて設定されるので、切欠部のエッジが転写箔の転写層に対応する部分に当たらず、転写箔がよれたり、傷つくことを回避することができる。

【0085】

熱転写ローラの切欠部の回転位置を検出する検出装置が設けられ、その検出板を熱転写ローラの回転と連動して回転するように取付けて構成されるので、熱転写ローラの切欠部の転写開始時点の回転位置を正確に位置合わせすることができる。

【0086】

本発明の転写装置において、連続式転写箔を熱転写ローラの移動方向と逆方向に移送するようになるときは、転写箔の被転写体へのセット時に転写層（いわゆる転写箔素子）の一端位置を正確に位置決めでき、転写層を位置ずれすることなく被転写体の所定位置に正しく転写することができる。

【0087】

本発明の転写装置及び転写方法は、例えば偏平型陰極線管のスクリーンパネル等、三次元曲面を有するに被転写体への転写箔の転写に適用して好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る転写装置の一実施の形態を示す概略構成図である。

【図2】

図1の正面から見た要部の断面図である。

【図 3】

- A 転送装置の熱転写ローラの一実施の形態を示す側面図である。
- B 転送装置の熱転写ローラの他の実施の形態を示す側面図である。

【図 4】

転写装置の熱転写ローラの回転位置検出手段の説明図である。

【図 5】

A 転写装置におけるワーク保持台へのスクリーンパネルの載置の一例を示す断面図である。

B 転写装置におけるワーク保持台へのスクリーンパネルの載置の他の例を示す断面図である。

【図 6】

図 1 の転写装置の動作工程図（その 1）である。

【図 7】

図 1 の転写装置の動作工程図（その 2）である。

【図 8】

図 1 の転写装置の動作工程図（その 3）である。

【図 9】

図 1 の転写装置の動作工程図（その 4）である。

【図 1 0】

図 1 の転写装置の動作説明図である。

【図 1 1】

転写装置における熱転写ローラとスクリーンパネルの拡大図である。

【図 1 2】

本発明に係る転写装置の他の実施の形態を動作工程（その 1）と共に示す要部の概略構成図である。

【図 1 3】

図 1 2 の転写装置の動作工程図（その 2）である。

【図 1 4】

図 1 2 の転写装置の動作工程図（その 3）である。

【図 1 5】

図 1 2 の転写装置の動作工程図（その 4）である。

【図 1 6】

本発明に係る反射型の偏平型陰極線管の実施の形態を示す構成図である。

【図 1 7】

A 図 1 6 の偏平型陰極線管のスクリーンパネルの正面図である。

B 図 1 6 の偏平型陰極線管のスクリーンパネルの底面図である。

C 図 1 6 の偏平型陰極線管のスクリーンパネルの右側面図である。

【図 1 8】

本発明に係る透過型の偏平型陰極線管の他の実施の形態を示す構成図である。

【図 1 9】

A 本発明に係る枚葉式の転写箔の一実施の形態を示す正面図である。

B その転写箔の断面図である。

【図 2 0】

A～D 図 1 9 の転写箔を用いてなる本発明に係る蛍光面作製方法を示す製造工程図である。

【図 2 1】

A 本発明に係る枚葉式の転写箔の他の実施の形態を示す正面図である。

B その転写箔の断面図である。

【図 2 2】

A～D 図 2 1 の転写箔を用いてなる本発明に係る蛍光面作製方法を示す製造工程図である。

【図 2 3】

本発明に係るロール式の転写箔の他の実施の形態を示す構成図である。


【符号の説明】

1, 1 8・・・偏平型陰極線管、2・・・フロントパネル、3・・・スクリーンパネル、4・・・ファンネル、5・・・ガラス管体、6, 1 7・・・蛍光面、7・・・電子銃、8 a, 8 b・・・ガラスフリット接合部、1 0・・・スカート部、1 2, 3 2・・・電極層、1 3・・・反射層、1 4・・・蛍光体層、1 6・

・ ・ 導電膜、19・・・メタルバック層、21, 31、・・・枚葉式の転写箔、
 22・・・転写用フィルム、23・・・剥離層、24・・・接着層、41・・・
 ロール式の転写箔、43・・・転写箔素子、50・・・押圧手段、51・・・枚
 葉式の転写装置、52・・・ワーク保持台、53・・・熱転写ローラ、54・・・
 ・主シリンダ、55・・・圧力制御シリンダ、57・・・駆動モータ、58・・・
 ・載置面、59・・・XYテーブル、60・・・支持基台、61・・・水平駆
 動軸、62・・・切欠部、64・・・加熱ヒータ手段、66・・・ヒータカバー
 、68・・・固定基板、69・・・可動部材、70、71・・・連結部材、74
 ・ ・ ・ 検出板、75・・・スリット、78・・・光電センサ、76・・・発光素
 子、79・・・検出装置、77・・・受光素子、81・・・供給リール、82・・・
 ・ ・ 巻取リール、83・・・転写箔押えガイド手段、84・・・転写箔押え手段
 、90・・・枚葉式の転写箔、91・・・ロール式の転写箔、100・・・ロー
 ル式の転写装置。


【書類名】 図面

【图 1】




52 ワーク保持台
53 熱板写ローラ
54 主シリンド
55 圧力吸収シリンド
64 加熱ヒータ手段
68 固定基板
69 可動部材
74 検出板
75 スリット
78 光電センサ
79 検出装置


【図 2】




【図3】




【図4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図10】




【図 11】




【図 12】




【図13】




【図14】




【図15】




【図16】



【図17】




【図 18】



【図19】


21 転写箔

A




21

B




【図20】




【図 21】

31 転写箔


A



B




【図 22】



【図 2 3】

41 転写箔



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 転写箔の転写方法及び転写装置において、三次元曲面を有する被転写体に対する均一な転写を可能にする。

【解決手段】 熱転写ローラ 5 3 の転写圧力を制御しながら、被転写体 3 上に転写箔からの転写層を転写する。

被転写体の面に転写箔からの転写層を転写する転写装置であって、少なくとも熱転写ローラ 5 3 と熱転写ローラ 5 3 の転写圧力を制御する制御機能を有する押圧手段 5 0 を備えて成る。

【選択図】 図 1

【書類名】 手続補正書

【提出日】 平成13年 3月13日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

 【出願番号】 特願2001- 50879

【補正をする者】

 【識別番号】 000002185

 【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100080883

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 松隈 秀盛

 【電話番号】 03-3343-5821

【手続補正 1】

 【補正対象書類名】 明細書

 【補正対象項目名】 0 0 1 7

 【補正方法】 変更

 【補正の内容】 1

【手続補正 2】

 【補正対象書類名】 図面

 【補正対象項目名】 図 1 2

 【補正方法】 変更

 【補正の内容】 2

【手続補正 3】

 【補正対象書類名】 図面

 【補正対象項目名】 図 1 6

 【補正方法】 変更

 【補正の内容】 3

【プルーフの要否】 要


【 0 0 1 7 】

そして、本実施の形態においては、特に、反射層 1 3 を蛍光体層 1 4 の周囲より内側になるように形成する。即ち、蛍光面周囲部においての発光輝度の低下が目立たず、かつ蛍光面としての視認性が劣化しない程度に、反射層 1 3 の面積を蛍光体層 1 4 の面積より小さく形成する。反射層 1 3 の周縁と蛍光体層 1 4 の周縁の差 d は、一側で見れば 0. 5 mm 以下であり、上下左右の両側で見ればその和は 1. 0 mm 以下にするを可とする。


反射層 1 2 は、例えば酸化チタン (TiO_2)、酸化アルミニウム (Al_2O_3)、酸化錫 (SnO_x)、硫化亜鉛 (ZnS)、硫酸バリウム ($BaSO_4$)、炭酸カルシウム ($CaCO_3$)、酸化マグネシウム (MgO) 等の白色無機物質層で形成することができる。その他、反射層 1 2 としては、例えばアルミニウム (Al) 等の金属膜を用いることもできる。

本例では、反射層 1 3 として白色無機物質である酸化チタン層を用い、この酸化チタン層 1 3 を蛍光体層 1 4 の周囲より内側になるように形成する。

【図12】



【図16】



特 2001-050879

認定・付加情報

| | |
|---------|----------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2001-050879 |
| 受付番号 | 50100354591 |
| 書類名 | 手続補正書 |
| 担当官 | 大畑 智昭 7392 |
| 作成日 | 平成13年 3月22日 |

<認定情報・付加情報>

【補正をする者】

【識別番号】

000002185

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号

【氏名又は名称】

ソニー株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100080883

【住所又は居所】

東京都新宿区西新宿1-8-1 新宿ビル 松隈

特許事務所

【氏名又は名称】

松隈 秀盛

次頁無

特2001-050879

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名 ソニー株式会社